

## Contrôle SIMPLE

Date :	04/02/2019
Réalisé par :	Hervé GABET
Contrôle n° :	2019074

Client : LAUNAY CHRISTIAN 06.28.16.16.65


Marque voile : NIVIUK  
 Couleur extradoss : GRIS / ROUGE

Modèle : KOYOT 2                      Taille : 28  
 N° Série : H310055

Votre voile a fait l'objet d'une grande attention tout au long de son contrôle. Voici le compte rendu de celui-ci.

**L'état de vieillissement du tissu** avec une mesure de la porosité à trois endroits différents de la voile sur l'extrados. La mesure est faite à l'aide d'un prosimètre de la marque JDC qui mesure le temps écoulé pour le passage à travers du tissu d'un certain volume d'air.

A	B	C
172.5	213.7	98.5



**Remarques :**  
 Tissus en **BON** état de porosité  
 et en **TRES BON** état de résistance à la déchirure.

*Si supérieur à 200s = très bon  
 de 60 à 200s = bon  
 de 30 à 60s = moyen  
 de 15 à 30s = Faible  
 si inférieur à 15s = insuffisant*

**Mesure de la résistance par étirement d'une suspente** jusqu'à rupture de celle-ci avec enregistrement de la valeur max. Réalisé avec un dynamomètre modèle DFW-03BT, une deuxième suspente peut être mesurée également en fonction du résultat de la première.

Données exprimées en kg				Données exprimées en kg				Données exprimées en kg			
	Mesurée	Réforme	Marge		Mesurée	Réforme	Marge		Mesurée	Réforme	Marge
A Bas	137.3	77	60.3	A Int				A haut			
B Bas				B Int				B haut			

**Remarques :**  
 Suspente en **BON** état de résistance.

**CALAGE (contrôlé avec système de mesure WOERMER) :**  
 Calage **BON**;

**SYMETRIE : OK**

**FREINS : OK**